



# Paleta

<b>1</b> <b>DESCRIPCIÓN</b>	<p>Pintura alquídica de alto brillo. Proporciona un acabado resistente y de color duradero en madera, metal y superficies cementicias en general. La excelente resistencia al desgaste y la abrasión, lavado e intemperie lo hacen un producto adecuado para trabajos pesados en ambientes moderados. Ideal para fachadas comerciales. Recomendado para mantenimiento industrial liviano.</p>
<b>2</b> <b>VENTAJAS</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Alta resistencia y gran durabilidad en interiores y exteriores.</li><li>• Gran poder cubriente.</li><li>• Excelente retención de color y brillo.</li><li>• Acabado brillante.</li><li>• Fácil de aplicar.</li><li>• Alto rendimiento.</li></ul>
<b>3</b> <b>USOS TÍPICOS</b>	<p>Recomendado para todo tipo de superficies: mampostería, block, madera y metal. Ideal por su lavabilidad para uso en exteriores e interiores como: paredes, trabajos de rotulación y carpintería, gabinetes, casetas metálicas, carrocerías, estructuras metálicas, equipo y herramientas de metal, muebles de exteriores y utensilios del hogar.</p>
<b>4</b> <b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Producto: No. 57XX</li><li>• Tipo genérico: Alquídico</li><li>• Colores: Amplia gama de colores</li><li>• Brillo: 80 - 90% a 60°</li><li>• Sólidos por peso: 48%</li><li>• Sólidos por volumen: 34%</li><li>• Rendimiento teórico: 50 m<sup>2</sup>/gal a 1 mil de película seca. Sin asumir pérdidas ni absorción de la superficie.</li><li>• Viscosidad: 95 – 100 KU.</li><li>• Peso por galón: 9.38 libras a 25°C.</li><li>• Tiempo de Secado (25°C, 50% H.R.):<ul style="list-style-type: none"><li>• Al tacto: 3 - 5 horas</li><li>• Repintado: 16 horas</li></ul></li><li>• Solvente de dilución: Solvente mineral.</li><li>• Solvente de limpieza: Solvente mineral.</li></ul> <p>*Datos técnicos en base a color blanco. Para otros colores pueden variar ligeramente</p>
<b>5</b> <b>CONDICIONES DE SERVICIO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• La temperatura límite de servicio es de 65°C. Tiene resistencia limitada a químicos y solventes.</li></ul>
<b>6</b> <b>PREPARACIÓN DEL PRODUCTO</b>	<p>La dilución recomendada es de máximo 1/8 de galón con solvente mineral por galón de pintura. Agite perfectamente antes de usarse y no mezcle con otro producto.</p>

<p>7</p> <p><b>PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE</b></p>	<p>La superficie debe de estar seca y libre de polvo, aceites, grasa, óxido y/o cualquier otro contaminante que pueda interferir con la adherencia y el normal desempeño del producto. En caso de ser necesario, corregir cualquier imperfección o falla del sustrato antes de aplicar el acabado.</p> <p>Es importante eliminar defectos en la superficie como pendientes inadecuadas que promuevan la acumulación de agua así como salidas pluviales insuficientes en las losas, o cualquier otro defecto de construcción.</p> <p>En el caso de superficies viejas, lave perfectamente bien con una solución de agua y jabón. Espere a que seque y luego aplique el producto.</p> <p>En el caso de pintura vieja, remueva toda la pintura que tenga una adherencia marginal.</p> <p>Si la terraza tiene manchas de hongo es necesario limpiarlas de manera mecánica y luego con una solución de hipoclorito de sodio al 5 %.</p> <p>En el caso de tener otra condición especial o en caso de duda, favor de comunicarse con su representante de ventas para obtener mejor asesoría.</p>
<p>8</p> <p><b>MÉTODO DE APLICACIÓN</b></p>	<p>Se puede aplicar con brocha, rodillo o sistema airless. La superficie aplicada debe tener una adecuada ventilación.</p>
<p>9</p> <p><b>ALMACENAMIENTO</b></p>	<p>Conserve en un lugar fresco y cubierto a temperatura no menor de 5°C ni mayor a 38°C. En caso de envases abiertos, agregar un poco de solvente mineral en la superficie y cerrar herméticamente para evitar que el producto se seque.</p>
<p>10</p> <p><b>PRECAUCIONES</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Evite el contacto prolongado con la piel y la ropa.</li> <li>▶ Si hay contacto con los ojos, lavar inmediatamente con agua limpia y comunicarse de inmediato con un médico.</li> <li>▶ No exponer al fuego.</li> </ul>
<p>11</p> <p><b>HMIS</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Salud: 1</li> <li>▶ Inflamabilidad: 2</li> <li>▶ Reactividad: 0</li> </ul>

**NOTA** Todos los datos físicos que se proporcionan en la sección de Características del Producto se refieren al producto sin diluir.

**PBX: (502) 2320-6262 • [www.pinturaspaleta.com](http://www.pinturaspaleta.com)**

